



briset®

Descripción

Briset® es una pasta suave pegajosa de color negro a base de hule butilo, su aplicación debe de quedar confinada y una vez aplicado se adhiere con firmeza al hule, metales, vidrio, etc.

- No endurece ni se reseca, manteniéndose con la misma consistencia al paso del tiempo.
- Soporta perfectamente los cambios de temperatura, las vibraciones y el empuje del viento.

Usos

Briset® ha sido formulado fundamentalmente para:

- Sellado de parabrisas y ventanas de automóviles y autobuses evitando el paso del aire, polvo y agua.
- También se emplea en el sellado de lámparas traseras de automóviles (calaveras), cables que atraviesan láminas, tornillos, etc.

Ventajas

- Soporta perfectamente bien los cambios de temperatura; ideal como sello de parabrisas con moldura.
- Evita la corrosión entre los metales.

Contraindicaciones

Briset® no se recomienda:

- En contacto continuo con solventes, aceites y ácidos concentrados.
- En lugares expuestos a la intemperie, pues atrapan polvo.

Presentación

Color

Negro.

Tamaño

- Cartucho con 300 ml.

Rendimiento

Un cartucho rinde 11.77 mts. en juntas de 5 x 5 mm.

Tiempo de vida

Doce meses en bodega fresca y seca.

Aplicación

Instrucciones

Las entrecaras de las juntas deberán estar limpias, secas y libres de cualquier material extraño. Todas las partículas sueltas en las superficies deberán ser eliminadas antes de aplicar el sellador. Coloque el cartucho en la pistola abierta, cortando previamente la pipeta en ángulo de 45° al tamaño de la junta; accione el gatillo de la pistola para presionar el émbolo y así, el producto fluirá sobre la junta. Una vez aplicado el sellador se requiere repararlo con espátula cóncava o con un trapo humedecido con solvente. El excedente puede ser removido con thinner.

Recomendaciones

En caso de querer obtener juntas exactamente perfiladas es recomendable colocar cinta de enmascarillar (masking tape) en las áreas adyacentes a la junta.

| | |
|--|--|
| Consistencia | Pasta suave |
| Peso específico | 1.40-1.50 gr/m ³ |
| Rango de aplicación | 5°C a 45°C |
| Rango de trabajo | -10°C a 85°C |
| Escurecimiento | 0-2.5 mm |
| Porcentaje de sólidos | 85-90% |
| Formación de película (25°C y 50% HR) | No seca |
| Viscosidad (60 psi, 1/8", 20 gr) | 8-12 seg. |
| Manchado de pintura | No mancha, pasa la prueba, 7 días a 60°C |
| Resistencia a detergente (solución de lava-parabrisas) | Excelente |

Información obtenida en pruebas de laboratorio.



Precauciones

Evite el contacto con la piel y los ojos ya que contiene solventes. No se deje al alcance de los niños.

Mantenimiento

No requiere de mantenimiento alguno, sin embargo, si el sello sufre algún daño, reemplace la sección dañada limpiando la superficie antes de aplicar el sellador nuevo.

Servicio Técnico

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento Técnico para:

- Revisión de planos.
- Cálculo del tamaño de la junta a sellar.
- Recomendación del producto más apropiado para cada aplicación.
- Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus selladores en general y los diferentes materiales de envidriado y construcción.

NOTA:

Productos Pennsylvania S.A. de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, mas no por la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas correspondientes antes de utilizarlo.

® son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.



briset®

| | |
|----|-----------------|
| mb | Vidrio / Metal |
| b | Lámina / Lámina |
| b | Acero / Acero |

e=excelente mb=muy bueno b=bueno

Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.

Camino a San José No. 1,
Fraccionamiento Parques Industriales
76169 Querétaro, Qro. MEXICO
<http://www.pennsylvania.com.mx>



Tels: (442) 217 3232, Fax: (442) 217 3054
email: productos@pennsylvania.com.mx
Asesoría y Atención a clientes:
01 800 90 210 00